WILLKOMMEN IN DER
KABE FARBEN WELT

GRUNDIERUNGEN
Sortiment

Zuverlässige Haftung und effektiver Korrosionsschutz für jede Anforderung

Durch präzise abgestimmte Grundierungen und Systemaufbauten optimieren Sie Prozesse und vermeiden unnötige Herausforderungen – verlässlich und effizient.

Industrielacke
kabe-farben.ch

KABE Farben
KARL BUBENHOFER AG



1K-Grundierungen

		Wässrig	Lösemittel	Stahl	Aluminium	Verzinkung	Zincor	Innen	Aussen
EPOXZINK VS	Wirtschaftliche Grundierung		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
ECOVERN Primer	Universelle Rostschutzgrundierung	✓		✓	✓	✓	✓	✓	☑
ECOVERN Primer Plus	Wasserverdünnbare Korrosionsschutzgrundierung	✓		✓	✗	✗	✗	✓	☑
KORROGRUND	Ersatz für Bleimenninge		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
REAKTIONSGRUND	Schnelltrocknender Haftgrund, universell überlackierbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	☑
SYNTOPRIMER	Hochwertige Rostschutzgrundierung, universell überlackierbar		✓	✓	✗	✗	☑	✓	✓

✓ geeignet ☑ bedingt geeignet ✗ nicht geeignet

Die Grundierungen müssen für den Einsatz im Aussenbereich mit den geeigneten Decklacken überlackiert werden.

KABE Farben
KARL BUBENHOFER AG

2K-Grundierungen und Zwischenbeschichtungen

		Lösemittel	Stahl	Aluminium	Verzinkung	**Zincor**	**Innen**	**Aussen**
POLYAMOL Duozink VS	Wirtschaftliche 2K-Epoxi-Zinkstaubgrundierung	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
KABEDUR Grundierfüller	Rationeller 2K-Polyurethan-Füller mit Korrosionsschutzwirkung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POLYAMOL Primer Plus	Sehr hochwertige 2K-Epoxi Grundierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POLYAMOL Primer Rapid	Sehr hochwertige 2K-Epoxi Grundierung mit schneller Trocknung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POLYAMOL Eisenglimmer	Hochwertige 2K-Epoxi Eisenglimmerbeschichtung	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

✓ geeignet ✗ nicht geeignet

Die Grundierungen müssen für den Einsatz im Aussenbereich mit den geeigneten Decklacken überlackiert werden.

KABE Farben
KARL BUBENHOFER AG

Bewährte und amtlich geprüfte Systemaufbauten

Prüfungen nach DIN 12944

Grundierung	Sollschichtdicke	Zwischenbeschichtung	Sollschichtdicke	Decklack	Sollschichtdicke	Untergrund	Korrosionskategorie	Schutzdauer
POLYAMOL Primer Plus	80 µm	Ohne		KABEDUR Email/Lux	60 µm	Stahl	C4	H
POLYAMOL Primer Plus	80 µm	POLYAMOL Eisenglimmer	80 µm	KABEUDR Email/Lux	60 µm	Stahl	C5 I	H
POLYAMOL Primer Plus	80 µm	Ohne		KABEDUR Email/Lux	60 µm	Feuerverzinkung	C4	M
POLYAMOL Primer Plus	80 µm	POLYAMOL Eisenglimmer	80 µm	KABEDUR Email/Lux	60 µm	Feuerverzinkung	C5 I	H

Korrosionskategorie DIN EN ISO 12944-5
Einteilung der atmosphärischen Umgebungsbedingungen nach DIN EN ISO 12944-5 Jan. 2008
C1 unbedeutend, C2 gering, C3 mässig, C4 stark, C5-I sehr stark (Industrieatmosphäre)

Schutzdauer
Einteilung der Schutzdauer gemäss DIN EN ISO 12944-5 Jan. 2008
kurz (L) 2 bis 5 Jahre, mittel (M) 5 bis 15 Jahre, lang (H) über 15 Jahre

KABE Farben
KARL BUBENHOFER AG

WILLKOMMEN IN DER
KABE FARBEN WELT

Mit KABE Farben profitieren Sie und Ihre Kunden von qualitativ hochwertigen Erzeugnissen eines zuverlässigen und dynamischen Schweizer Familienunternehms.

- Umfassende Dienstleistungen
- Eigenes Forschungszentrum mit gut ausgebauter Labor-Infrastruktur
- Optimale Betriebsgrösse mit schlanken Strukturen
- Konzernunabhängig mit kurzen Entscheidungswegen in der Schweiz
- Führend im Umweltschutz
- In der Branche einzigartiges Entsorgungs- und Recycling-System

KARL BUBENHOFER AG | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Schweiz
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch
Ein Unternehmen der **KABE** SwissGroup

Baufarben + Putze | Fassadendämmung
Industrielacke | Pulverlacke