



MURO Haftvorlack

Innen

Merkblatt 2376 / Version 03 / 12.2022

Produkt MURO Haftvorlack Innen ist eine speziell für Renovationsarbeiten konzipierte Grundierung. Die hervorragenden Eigenschaften von MURO Haftvorlack Innen sind:

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen bauüblichen Untergründen
- Gute Trocknungseigenschaften
- Erstklassige Verarbeitungseigenschaften
- Gute Füllkraft und Schleifbarkeit

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse F.**
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Innenbereich auf allen bauüblichen Untergründen wie alte Anstriche, Holz, Metall und auf vielen Kunststoffen (Probeanstriche durchführen; nicht geeignet auf Zinkuntergründen und in Feuchträumen).

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Spez. Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil sowie anorganische und organische Buntpigmente
Verbrauch	Ca. 130 – 160 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Streichen/Rollen: (Verarbeitungsfertig) kann mit Terpentin-Ersatz verdünnt werden. Spritzen: Kunstharzverdünner 501
Dichte	1,66 kg/l
Festkörpergehalt	82,3%
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	17,6% (Weiss) unverdünnt, abgabepflichtig VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.
Konsistenz	Leicht thixotrop (streichfertig)
Glanzgrad	Matt
Lieferform	
Farbton/Abtönen	Weiss und RAL 9010. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit).
Gebinde	Metallgebinde à 7,5 kg netto EUROmix à 1 kg oder 7,5 kg netto (in den Standard-Farbtönen RAL 9010, RAL 9016, NCS S0300-N und NCS S0500-N)
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.



Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Die SMGV/GTK-Merkblätter und die SMGV/BFS-Richtlinien sind zu beachten. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen SMGV-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim SMGV bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Trocknung Staubtrocken: 45 Minuten bei 20°C
Griffest: 2 Stunden bei 20°C
Schleifbar: 8 Stunden bei 20°C
Überarbeitbar: nach 8 Stunden

Abhängig von der Schichtdicke und der Temperatur (Werte gültig für 20°C).

Besondere Hinweise Reinigung der Geräte mit Terpentinersatz, Pinselreiniger oder Nitroverdünner

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösungsmittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen! Getrocknetes Produkt in feinverteilter Form (z.B. Putzlappen, Filtermatten von Spritzkabinen) neigt zur Selbstentzündung.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.