



PERMURO®

Putzgrund Innen/Aussen

Merkblatt 1199 / Version 11 / 12.2022

Produkt Pigmentierte Grundierung auf Dispersionsbasis mit Sandzusatz für nachfolgende Deckbeschichtung mit PERMURO Deckputz oder PERMURO decorline Innen. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes, verbessert die Haftung und färbt den Untergrund im gleichen Ton wie der nachfolgende Deckputz.

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse B.**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Als Voranstrich auf saugfähige mineralische Untergründe wie Kalkzement-Grundputze, Gipsputze, Gipsplatten und Beton. **Hinweise:** Spanplatten, Pavatex und andere holzhaltige Untergründe sind mit JSOLIT Sperrgrund zu grundieren! PERMURO Putzgrund isoliert wasserlösliche Stoffe nicht! **Spanplatten, Gipskartonplatten und ähnliche Putzträger sowie Nikotinrückstände müssen mit JSOLIT Sperrgrund oder AQUA JSOLIT Plus / AQUA ISOBLOCxtrem abisoliert werden!**

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Copolymer-Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil
Verbrauch/Körnung	Ca. 200 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Kann 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	0%, nicht abgabepflichtig

Lieferform

Konzentriert!	Unbedingt verdünnen!
Körnung	Enthält 0,3 mm Sand
Farbton/Abtönen	Weiss bzw. im Farbton des nachfolgenden Deckputzes abgemischt. Kann mit AQUAPINT Abtönpasten (bis max. 5%) abgetönt werden.
Gebinde	Kunststoffgebinde à 10 kg/19 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Mürbe, abgewitterte, sandende oder gerissene Altputze sind ungeeignet. Schlecht haftende oder stark kreidende Altanstriche sind zu entfernen bzw. abzubürsten. Alte Tapetenrückstände (Kleber usw.) müssen vorgängig restlos entfernt und anschliessend ein bis zwei Mal mit JSOLIT Sperrgrund, AQUA JSOLIT Plus oder AQUA ISOBLOCxtrem abisoliert werden (Vorversuche empfehlenswert)!

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 und die SMGV/BFS Merkblätter. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Applikationsart	Mit Bürste oder Roller
Trocknung	Mindestens 12 Stunden bis zum Aufbringen des Deckputzes
Besondere Hinweise	Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden.

Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.