

# CALSILIT<sup>®</sup> Historica

## Fixativ Transparent Aussen



**Produkt** CALSILIT Fixativ ist ein Binde-, Verdünnungs- und Fixiermittel auf Basis von Kaliwasserglas.

**Umweltetikette und Minergie** **Umweltetikette: Klasse A.**  
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.  
Weitere Informationen finden Sie unter [stiftungfarbe.org](http://stiftungfarbe.org)

**Einsatz** Als Grundieranstrich für nachfolgende Beschichtung mit CALSILIT Historica. Darf nur auf saugfähige, mineralische Untergründe aufgebracht werden. **Achtung:** Nicht anwenden auf Gipsputzen und dispersionsgebundenen (organischen) Untergründen (Altbeschichtung). Kann auch als Verdünnungsmittel (max. 10%, jedoch nur für den ersten Anstrich) in CALSILIT Historica eingesetzt werden.

### Technische Angaben/Prüfwerte

**Bindemittelbasis** Kaliwasserglas

**Verbrauch** Ca. 200 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

**Dichte** 1,05 kg/l

**Lösemittelgehalt (VOC-CH)** 0%, nicht abgabepflichtig  
**(VOC-EU)** VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 30,0 g/l VOC.

**Lieferform** Verarbeitungsfertig

**Farbton/Abtönen** Unpigmentiert

**Gebinde** Kunststoffgebinde à 12 kg netto

**Lagerfähigkeit** Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

### Verarbeitungshinweise

**Untergrund** Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

**Applikationsart** Mit Bürste auftragen.

**Trocknung** Mindestens 24 Stunden bis zum Deckanstrich mit CALSILIT Historica.

**Besondere Hinweise** Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Für die Filmbildung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasserbildung berücksichtigt werden.

Flächen nach Auftrag vor Wind und Regen schützen.

**Sicherheitsdaten**

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Das Bindemittel hat ätzende Wirkung. Glas, Naturstein, Klinker und Metallteile sind gut abzudecken bzw. im noch nassen Zustand zu reinigen. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). **Nicht einnehmen. Reizt die Augen und die Haut.**

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

