

KABEDUR Lux

Merkblatt 2315 / Version 10/ 01.2021

4 : 1 mit PU Härter 5370**Allgemeine Beschreibung**

Produkt	KABEDUR Lux ist ein schnelltrochnender 2K PU Lack mit hervorragenden Eigenschaften. Er zeichnet sich durch seine sehr gute Wetterbeständigkeit aus und wurde entwickelt, um verschiedenste Güter aus Metall für den Einsatz im Aussenbereich zu lackieren. Dieses Produkt ist in der Glanzstufe Seidenglanz auch über das Schnellmischsystem EUROMIX erhältlich.
Bindemittel	Acrylat / aliphatisches Polyisocyanat
Pigmente	Organische und anorganische Pigmente
Einsatz	Maschinenbau, Anlagebau, Stahlbau, Korrosionsschutz, Industrielackierwerke
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> – Erstklassige Wetterbeständigkeit – Zähelastisch – Schnelle Trocknung – Keine Vergilbung – Hohe Kratz- und Schmissfestigkeit – Hohe Wirtschaftlichkeit
Glanzgrad	Glanz (Art. 14427), Seidenglanz (Art. 14428), Seidenmatt (Art. 14429)
Farbtöne	RAL, NCS S, nach Vorlage
Gebinde	1 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg, 20 kg
Lagerung	Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis	Gewichtsmässig: 4 : 1 mit PU Härter 5370 (Art. 10481). Für eine schnellere Trocknung kann PU Härter 5400 Rapid (Art. 13937) verwendet werden. Der Glanzgrad kann sich dadurch reduzieren.					
Verdünnung	10 – 30% PU Verdünner 5320 (Art. 10530) oder PU Verdünner 5700 Rapid (Art. 14018) für die konventionelle Applikation; Die Verwendung eines fremden Verdünners kann zu Störungen und Qualitätseinbußen führen.					
Topfzeit	Ca. 6 h					
Applikation	Flieβbecher, Doppelmembranpumpe, Niederdruckanlagen, ESTA					
Lufttrocknung	Staubtrocken	ca. 45 min	klebfrei	ca. 4 h	griffest	ca. 8 h
	Überlackierbar	ca. 8 h	belastbar	ca. 5 Tage		
Forcierte Trocknung	Ablüften	ca. 30 min				
	Trocknen	ca. 60 min bei 60°C		ca. 45 min bei 80°C		
	Eine forcierte Trocknung kann den Glanzgrad gegenüber Lufttrocknung tendenziell erhöhen.					
Trockenschichtdicke	50 – 60 µm					
Verbrauch	Theoretisch	100 g/m² bei 45 µm Trockenfilmdicke				
	Praktisch	170 g/m²				
EU-Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt erfüllt den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG nicht und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.					

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5°C; um Schwitzwasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Gerätereinigung Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner 5119 (Art. 10516).

Besondere Hinweise Bezüglich Korrosionsschutz ist die DIN EN ISO 12944 zwingend zu beachten.

Glanz ist gut polierbar.

Aufbauempfehlung

Untergrund Stahl, Aluminium, Zink, Holzwerkstoffe (nur Innenbereich)

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Schweißstellen müssen gut gereinigt und Zunder entfernt werden. Sehr gut entfetten, schleifen, strahlen Sa 2½ nach ISO 8501 bzw. DIN 55 928, sweepen, phosphatieren, chromatieren.

Grundierungen Je nach Bedarf und Untergrund können folgende Grundierungen eingesetzt werden:

– REAKTIONSGRUND – POLYAMOL Primer Plus – KABEDUR Grundierfüller
– SYNTOPRIMER – KABEDUR Woodfiller (innen)

Technische Angaben

Dichte Ca. 1.10 – 1.25 g/cm³

Festkörper Ca. 65 – 67% Gewicht ca. 50 – 52% Volumen

Flammpunkte KABEDUR Lux > 21°C PU Härter 5370 > 21°C PU Härter 5400 Rapid > 21°C

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten. Enthält brennbare Lösungsmittel und muss von Zündquellen ferngehalten werden.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Allgemeines Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
Tel. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m. b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946