

KABEDUR 01 Steridur

Merkblatt 2474 Version 08 / 05.2020

4 : 1 mit PU Härter 5370

Allgemeine Beschreibung

Produkt	KABEDUR 01 Steridur ist ein schnelltrocknender hochvernetzter 2K PU Lack mit ausgezeichneten Eigenschaften. Er wurde entwickelt, um Oberflächen verschiedenster Güter durch die Beschichtung langfristig gegen Bakterien und Pilze zu schützen. Auf Grund des speziellen Aufbaus der Wirksubstanz kann diese nicht aus dem Lackfilm ausgewaschen werden.
Bindemittel	Acrylat / aliphatisches Polyisocyanat
Pigmente	Organische und anorganische Pigmente
Einsatz	Behandlungsräume, Labormöbel und -geräte, sanitäre Einrichtungen, Küchengeräte, Lüftungsanlagen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> – Hoher Langzeitschutz von Oberflächen – Zähelastisch – Schnelle Trocknung – Wetterbeständig – Hohe Kratz- und Schmissfestigkeit
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	RAL, NCS S, nach Vorlage
Lagerung	Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis	Gewichtsmässig: 4 : 1 mit PU Härter 5370				
Verdünnung	10 – 30% PU Verdünner 5320; die Verwendung eines fremden Verdünners kann zu Störungen und Qualitätseinbußen führen.				
Topfzeit	Ca. 6 h				
Applikation	Konventionelles Spritzen, ESTA				
Lufttrocknung	Staubtrocken	ca. 45 min	klebfrei	ca. 4 h	griffest ca. 8 h
	Überlackierbar	ca. 8 h	belastbar	ca. 5 Tage	
Forcierte Trocknung	Ablüften	ca. 30 min			
	Trocknen	ca. 60 min bei 60°C	ca. 45 min bei 80°C		
	Eine forcierte Trocknung kann den Glanzgrad gegenüber Lufttrocknung tendenziell erhöhen.				
Trockenschichtdicke	30 – 60 µm				
Verbrauch	Theoretisch	100 g/m ² bei 40 µm Trockenfilmdicke			
	Praktisch	170 g/m ²			
EU-Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt erfüllt den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG nicht und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.				
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C; um Schwitzwasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.				
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünner 5119.				

Besondere Hinweise Bezüglich Korrosionsschutz ist die DIN EN ISO 12944 zwingend zu beachten.

Aufbauempfehlung

Untergrund Stahl, Aluminium, Zink, Holzwerkstoffe (nur Innenbereich)

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Schweißstellen müssen gut gereinigt und Zunder entfernt werden. Sehr gut entfetten, schleifen, strahlen Sa 2½ nach ISO 8501 bzw. DIN 55 928, sweepen, phosphatieren, chromatieren.

Grundierungen Je nach Bedarf und Untergrund können folgende Grundierungen eingesetzt werden:

- REAKTIONSGRUND
- POLYAMOL Primer Plus
- KABEDUR Woodfiller (innen)
- SYNTOPRIMER
- KABEDUR Grundierfüller

Technische Angaben

Dichte Ca. 1.10 – 1.30 g/cm³

Festkörper Ca. 59 – 62% Gewicht ca. 55 – 57%% Volumen

Flammpunkt KABEDUR 01 Steridur > 21°C
 PU Härter 5370 > 21°C

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten. Enthält brennbare Lösungsmittel und muss von Zündquellen ferngehalten werden.

Entsorgung Anbrüche, Restmengen oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien über den Verkehr mit Sonderabfällen einzuhalten. Hierfür verfügen wir über eine übersichtliche Wegleitung.

Allgemeines Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
 Tel. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m. b.H., Langedasse 31, A-6850 Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946